

Marketing description

Priprema i korištenje

- Podloga na koju se nanosi weber.tec D-protect mora biti čvrsta, nosiva, očišćena od masnih tragova prašine i drugih nečistoća
- Prije nanošenja weber.tec D-protect, upijajuće podloge je potrebno pripremiti primerom
- Svi materijali koji smanjuju prijanjanje (ostaci boje, kamenac, masnoća, prašina itd.) moraju se ukloniti
- Površinska vlačna čvrstoća podloge izmjerena „pull off“ ispitivanjem mora biti $> 1,0 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Betonske podloge (min. 28 dana stare sa zaostalom vlagom $\leq 2\%$), cementni estrisi i mortovi na osnovi cementa i vapna (stari min. 28 dana sa zaostalom vlagom $\leq 1,5\%$) moraju se mehanički ohrapaviti i očistiti od prašine, a zatim premazati primerom weberprim 813
- Upojne i stare podloge premazati primerom weberprim 813 razrijeđenim u omjeru 1:3 čistom vodom, a neupojne podloge premazati nerazrijeđenim primerom weberprim 813 dva sata prije početka rada (temperatura 20°C , relativna vlažnost zraka do 65%).
- **PRIMJENA:**
 1. Nakon nanošenja primera, a prije nanošenja hidroizolacije, potrebno je sve kuteve i prodore dodatno ojačati hidroizolacijskim trakama, kutevima i manžetama (webertec 828 traka / webertec butilna traka / webertec unutarnji kut / webertec vanjski kut / webertec manžeta u više veličina) kako je opisano u tehničkim listovima za spomenute proizvode.
 2. Proizvod promiješajte kako bi dobili jednoličnu masu.
 3. Webertec D-protect nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja za unutarnje i tri sloja za vanjske radove. Debljina jednog sloja je 0,5 mm. Svaki sljedeći sloj nanesite okomito na prethodni.
 4. Vrijeme sušenja između slojeva je oko 120 minuta.*

5. Tri do šest sati nakon nanošenja posljednjeg sloja hidroizolacije možete nastaviti s ugradnjom keramike ljepilom minimalne kategorije C2 (standard EN 12004).*
6. Važno je osigurati kontrolirano sušenje, bez propuha, izravnog izlaganja suncu i izvora topline.

* Svi navedeni parametri odnose se na standardne vremenske uvjete: temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ako vremenski uvjeti nisu u skladu sa standardom, potrebno je postupak prilagoditi zadanim okolnostima i računati da se proizvod brže veže za toplijeg, odnosno sporije za hladnijeg vremena, pazeći neka temperatura podloge i zraka budu od 5°C do 30°C.

Karakteristike i prednosti

- Jednokomponentni hidroizolacijski premaz pogodan za unutarnju i vanjsku primjenu
- Visoko elastični i brzovezujući vodoodbojni premaz
- Spreman za upotrebu
- Nanosi se ispod keramičkih pločica u kupaoćicama, kuhinjama te na terasama i balkonima
- Prikladan je za korištenje u sustavima podnog grijanja
- Premošćuje pukotine
- Klasifikacija proizvoda DM (EN 14891:2012)
- Oko 0,6 kg /m² po sloju u ovisnosti o vrsti i tipu podloge

Ograničenja upotrebe

- webertec D-protect se ne smije koristiti u sljedećim situacijama:
 - Za drvene i zahrđale metalne površine
 - Za izradu slojeva debljih od 2 mm
 - U slučaju nedovoljno nosivih podloga
 - Na temperaturama ispod + 5°C i iznad + 30°C
 - Za podloge koje sadrže prljavštinu i stajaću vodu
- Proizvod nije UV postojan i nije namijenjen za korištenje kao završni premaz
- Ako planirate lijepiti keramičke pločice preko vodonepropusnog sloja, preporučuje se korištenje ljepila minimalne kategorizacije C2 (standard EN 12004)

Packaging

Articles information

Naziv	Težina (kg)	Paleta (kg)
weber.tec D-protect - Kanta 5		360
weber.tec D-protect - Kanta 20		480

Technical Characteristic

Edited on 24.09.2022

weber.tec D-protect

www.saint-gobain.hr

