


<b>Naziv proizvoda</b>	<b>DIFUNORM parna brana</b>		
<b>Opis proizvoda</b>	Mliječno bijela, mehanički vrlo otporna, Polyetilenska folija		
<b>Područje primjene</b>	Parna brana sa visokom Sd vrijednošću. Postavlja se s unutarnje strane lakih konstrukcija kao što su potkrovlja, zidovi s drvenim potpornjima ili meko savitljive predzidne ljske na vanjskim zidovima. Potpuna paronepropusnost se postiže ljepljenjem preklopa VARIO ljepljivim trakama, te korištenjem VARIO DoubleFit brtvene mase za brtvljenje spojeva sa zidom.		
<b>Način isporuke</b> 	<b>Naziv</b>	<b>Dimenzije role Dužina × Širina [cm]</b>	<b>Količina u pakiranju [m<sup>2</sup>]</b>
	<b>DIFUNORM</b>	5000 x 200	100,00
	<b>Ljepljive trake VARIO KB1</b>	4000 x 6	<b>m'/Rola</b> 40,00
	<b>VARIO SilverFast</b>	2500 x 6	25,00
	<b>VARIO MultiTape</b>	2500 x 6	25,00
	<b>Brtvena masa VARIO DoubleFit</b>	12 kom/Paket	<b>ml/Kartuša</b> 310 ml / kom
<b>Ekvivalentna debljina zračnog sloja</b>	[m]	≥ 100	
<b>Debljina folije</b>	[μm]	115 ÷ 125	
<b>Težina</b>	[g/m <sup>2</sup> ]	110 ÷ 120	
<b>Koeficijent toplinske vodljivosti</b>	λ [W/mK]	0,2	
<b>Kemijska svojstva</b>	bez mirisa, kemijski neutralan		
<b>Klasa gorivosti</b> prema HRN DIN 4102	teško goriv B1		
<b>Klasa gorivosti</b> prema EN 13501	E		

