

Rifix ANSETZBINDER



Opis proizvoda

RIFIX ANSETZBINDER je gips za ručno lijepljenje Rigips ploča, Rigitherm kompozitnih ploča i Rigidur ploča od gipsanih vlakana, neposredno na okomite nosive elemente konstrukcije.

Područje upotrebe

RIFIX ANSETZBINDER služi za ručnu obradu kod postavljanja gipskartonskih ploča, Rigidur ploča od gipsanih vlakana i Rigitherm-kompozitnih ploča.

Stanje podlage

Temperature zraka, materijala i podlage moraju biti više od +5°C. Podloga mora biti čvrsta, čista, suha, bez zaledenih čestica i prašine te bez rastavnih tvari, zaštićena protiv penjuće vlage. Odvojene dijelove i premaze koji loše prianjuju treba ukloniti.

Priprema prije obrade

Na podlove koje snažno upijaju treba nanjeti Rikombi-Grund. Na glatke betonske podlove treba nanjeti samo Rikombi-Kontakt koji služi kao temeljni sloj.

Obrada

Cca. 2,3 kg RIFIX ANSETZBINDER usuti u 1 litru čiste vode, ostaviti da se cca. 5 minuta taloži te umiješati u pastoznu masu. Gotovo ljepilo nanjeti u sredinu ploče u obliku hrpice te po uzdužnim ivicama u približno neprekinutim trakama na stražnjoj strani ploče.

Izolacijske vlaknaste ploče moraju biti prikladne za upotrebu i prije nanošenja hrpice na njih treba lopaticom nanjeti RIFIX ANSETZBINDER.

Materijal koji se već skručuje ne smije se više upotrebljavati niti se njegovo vrijeme skrućivanja smije „produljivati“ dodavanjem vode. Također, ploče se nakon skrućivanja ljepila ne smiju više korigirati, jer bi to naštetilo njihovom prianjanju.

EN-klasifikacija



EN 14496: A1

Podatci o proizvodu

Omjer miješanja	cca. 2,3 kg / 1 l vode
Vrijeme obrade	cca. 60 min.
Utrošak materijala	cca. 5-6 kg/m ²
Klasa ponašanja u slučaju požara	A1
Veličine pakiranja	25 kg / 40 kg

Skladištenje

Skladištiti na suhom mjestu. Može se skladištiti min. 12 mjeseci. Djelomično oštećene vreće čuvati zatvorene i njihov sadržaj potrošiti u roku 3 mjeseca.

Za detaljnije informacije obratiti se:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete

Tel : +385 (0) 1 2335-570

Fax: +385 (0) 1 2444-290

www.rigips.hr

Unutarnja



upotreba

Ručna



obradu

ca. 60 min



Vrijeme obrade

ca. 5-6 kg/m²



Utrošak materijala

Podatci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobođaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizći zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izradene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.