



Isover PAR Gold N 4+



**EN 13162:2012
+ A1:2015**

Zarolana ploča iz Lanaé staklene vune, hidrofobirana, bez kaširanja. Proizvedeno u Italiji s visokim udjelom recikliranog stakla i s ekskluzivnim patentiranim vezivom prirodnog porijekla, koje jamči najvišu kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru.

Lanaé

Lanaé staklena vuna kombinira niz prednosti u pogledu obrade, karakteristika i očuvanja prirodnih resursa, **doprinoseći predanosti tvrtke Saint-Gobain u zaštiti okoliša.**



Primjena

Toplinska i zvučna izolacija u krovnim konstrukcijama, drvenim kućama, te kod najgornje stropne ploče.

Prednosti

- Izvrsna zvučna izolacija
- Održivost, certifikat **Eurofins Indoor Air Comfort Gold** i **EPD** certifikat
- Reakcija na požar: **klasa A1** - nezapaljivo
- Jednostavna i brza ugradnja
- Lagana za manipulaciju
- Zbog visoke komprimibilnosti, smanjen transportni i skladišni volumen
- Vrlo malo otpada tokom ugradnje

Skladištenje

Proizvod mora biti skladišten u zatvorenom, dobro ventiliranom prostoru, podalje od izvora topline.

Pažljivo rukujte kako biste izbjegli odvajanje podloge.

Ostale karakteristike

Lagana za nošenje i rukovanje, mehanički otporna, složiva jedna na drugu kod skladištenja, ne truli, otporna na plijesan. Ako se pravilno skladišti i ugrađuje, proizvod nema rok trajanja, a karakteristike tokom vremena ostaju nepromijenjene.

Tehničke karakteristike

Karakteristika	Vrijednost	Jedinica mjere	Norma
Deklarirana toplinska vodljivost (λ_D)	0,032	W/mK	EN 12667
Klasa reakcije na požar	A1	-	EN 13501-1
Koeficijent paropropusnosti (μ)	1	-	EN 12086
Kratkotrajna vodoupojnost	≤ 1	kg/m ²	EN 1609
Dimenzijsko odstupanje: dužina	± 2	%	EN 822
Dimenzijsko odstupanje: širina	$\pm 1,5$	%	EN 822
Dimenzijsko odstupanje: debljina	T1	mm	EN 823
Pravokutnost	≤ 5	mm/m	EN 824
Plosnatost	≤ 6	mm	EN 825
Dimenzijska stabilnost	≤ 1	%	EN 1604
Specifična toplota	1.030	J/kg·K	EN ISO 10456

Tehnički podaci

Debljina (mm)	Deklarirani toplinski otpor R_p (m^2K/W)	Dimenzije (m)	m^2 / paleta
50 + 50	1,56	1,20 × 3,50	201,60
100	3,12	1,20 × 3,50	100,80
120	3,75	1,20 × 2,90	83,52
140	4,37	1,20 × 2,90	83,52
160	5,00	1,20 × 2,30	66,24

Dostupni dokumenti i certifikati

DOP:

www.saint-gobain.hr/download-documents/izjave-o-svojstvima/izjava-o-svojstvima-par-gold-n-4-0.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • tel. +39 02 42431
www.isover.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di saint-Gobain produits Pour la Construction S.A.S.