

# TEHNIČKI LIST

## webersan evoluzione

**webersan evoluzione je 2 u 1 proizvod: sanacijski špric i sanacijska žbuka primjerena za vlažne (zbog kapilarnog upijanja) i solima opterećene unutarnje i vanjske površine**



### SVOJSTVA

- žbuka za sanaciju vlažnih zidova onečišćenih solju
- vezuje sol, ima učinak sušenja zidova
- visoka paropropusnost
- prikladna za ručnu ili strojnu aplikaciju, unutra i vani
- vlaknima ojačana

maksimalna veličina zrna	Cca 2 mm
snaga ljepljenja	0,13 N/mm <sup>2</sup>
tlačna čvrstoća	CS II
kapilarna vodoupojnost	≥ 2,80 kg/m <sup>2</sup>
faktor difuzije pare	≤ 5,9
požarni razred	A1

### SIROVINSKI SASTAV

- cement, pijesci, aditivi, mikrovlakna

### PRIPRAVA I IZVEDBA:

### PODLOGA

Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha, jednolika, bez pomicanja, skupljanja i onečišćenja. Oštećenu žbuku i žbuku do 1m iznad nje potpuno odstranimo te očistimo fuge među opekom. Slabo prionjive fuge zamijeniti sa novim. Udubljenja popunite odgovarajućim materijalom. Prikladna podloga su zidovi od opeke i kamena. Podloge na osnovi gipsa nisu prikladne. Prije nanošenja sanacijske žbuke webersan evoluzione očistite podlogu čistom vodom.

### IZVEDBA

Na dan primjene, podloga se mora navlažiti. Suha smjesa pomiješa se s čistom vodom (oko 6 do 7,5 l po vreći) dok ne bude grudica. Gustoća umiješanog morta je dobra ako može ostati na lopatici nakon što ju dignemo. Žbuku nanesite ručno zidarskom žlicom kao punoplošno, u debljini od 5 do 10 mm.

Nakon perioda čekanja od 24 sata i mogućeg ponovnog vlaženja, nanesite sljedeći sloj minimalne debljine 2 cm, maksimalne debljine 3 cm. Ako je potreban deblji sloj žbuke, nakon čekanja od 12 sati može se aplicirati još jedan sloj. Nakon 10 dana čini idealnu podlogu za webersan presto 300 finu glet žbuku. Nakon sušenja u trajanju 1 dan/mm debljine žbuke, može se ponovno bojati ili ožbukati proizvodima webersan presto sustava.

- Ne može se koristiti na temperaturama površine i zraka nižim od +5°C, ne preporučuje se primjena iznad +25°C
- Svježe naneseni materijal treba zaštititi od jakog sunca, mraza i oborina
- Kontaminirani materijal ne smije se ponovno koristiti!

## POTROŠNJA

- približno 1 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine

## ALAT I PRIBOR

Mješač, zidarska žlica, veća posuda i metalna letva.

Pribor i alat nakon uporabe operemo sa čistom vodom.

## PAKIRANJE

- vreća 30 kg, paleta 1080 kg

## SKLADIŠTENJE:

Do 12 mjeseci u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

## OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezujte nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.