

TEHNIČKI LIST

webertec ancoranteV

Kemijsko sidro od vinilestera sa seizmičkim svojstvima klase C1-C2.



- ETA oznaka.
- Prikladno za uporabu u najčešćim podlogama u građevinarstvu čak i u prisutnosti vlage.
- Jednostavno za uporabu i brzo za popravljanje.
- Bez stirena.
- Element webertec CRM sustava za konsolidaciju opremljen CVT-om.

PODRUČJE UPORABE

Kemijsko sidro od vinilestera prikladno za uporabu u najčešćim podlogama u građevinarstvu. Reakcija otvrdnjavanja i učvršćivanja proizvoda nije ugrožena prisutnošću vlage u podlozi. Prikladno je za kemijsko učvršćivanje konektora u kompozitnom materijalu ili metalnih šipki, nakon stvaranja rupa odgovarajuće veličine.

webertec ancoranteV omogućuje pričvršćivanje konektora **webertec connettoreVR**, za realizaciju **webertec CRM** konsolidacijskog sustava s CVT certifikatom u skladu s NTC2018.

webertec CRM sustav namijenjen je za ojačanje zidanih konstrukcija, konkretno:

- ojačanje od savijanja i posmika zidanih obloga i zidanih stupova;
- oblaganje zidanih stupova;
- ojačanje zidanih lukova i svodova;
- ojačanje sekundarnih elemenata, poput stepenica, ispunskih zidova itd. ...

POTROŠNJA

npr.: rupa 2cmx30cm = 80 do 100ml

ZNAČAJKE PROIZVODA

Pakiranje:	12 uložaka od 400 ml sa miješajućom masom.
Rok trajanja proizvoda:	16 mjeseci u neotvorenim pakiranjima, čuvano na suhom mjestu i zaštićeno od mraza

ZNAČAJKE IZVEDBE*

Vrijeme stvrdnjavanja:	Temperatura podloge ° C - min. vrijeme:
	40 ° C - 1 min
	30 ° C - 3 min
	25 ° C - 5 min
	20 ° C - 7,30 min
	10 ° C - 16 min

5 ° C - 25 min

* Ove vrijednosti proizlaze iz laboratorijskih ispitivanja u uvjetovanom okolišu i mogu se značajno izmijeniti uvjetima izvedbe.

TEHNIČKI PODACI

Radna temperatura: -40°C/+80°C

PRIPREMA PODLOGE

- Napravite rupu s odgovarajućim promjerom.
- Temeljito očistite rupu komprimiranim zrakom i četkom.

PRIMJENA

Sidro se koristi pomoću pištolja za injektiranje i mlaznice za miješanje.

- Odvijte poklopac uložka i zavrnite mlaznicu za miješanje koji se nalazi u pakiranju.
- Umetnite uložak u pištolja za injektiranje.
- Istisnite proizvod dok se ne pomiješa u homogenu sivu smjesu (bacite nehomogenu masu koja izlazi na početku istiskivanja)
- Napunite rupu proizvodom, počevši od dna.
- Umetnite konektor okrećući ga kako biste povećali impregnaciju.
- Nakon upotrebe, kako biste osigurali ponovnu upotrebu, zatvorite izlazne rupe i zatvorite uložak poklopcem.

Kako bi ste izradili sustav **webertec CRM/75**, potražite tehnički list sustava za podatke o projektu, pripremi podloge i aplikaciji. Ako se pojave nejasnoće, unaprijed se obratite našem tehničkom odjelu

Upozorenja i preporuke

Proizvod za profesionalnu uporabu. Rukovati pažljivo i nositi osobnu zaštitnu opremu. Držati podalje od direktnog osunčenja, smrzavanja, namočenja itd.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Kemijsko sidro u vinilesteru bez stirena sa seizmičkim učinkom C1-C2 za građevinske zahvate i sa oznakom ETA u skladu s Uredbom o građevinskim proizvodima 305/2011, (sidro tipa **webertec ancoranteV** Saint-Gobain Italia S.p.A.) Koristi se za učvršćivanje metalnih šipki ili kompozitnih materijala za sidrenje sustava za učvršćivanje.

*Webertec CRM / 75 sustav: CVT čeka izdavanje.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanесenu osobama ili imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih

znanja o tehnologiji izvedbe. Prepostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.