

## Rigips Duraline 12,5 VARIO

Originalne Rigips građevinske ploče u Austriji su prisutne već više od 60 godina.

Rigips Duraline 12,5 VARIO (gipskartonska vatrootporna ploča) sastoje se od gipsane jezgre omotane kartonom.



Duraline 12,5 VARIO (gipskartonska vatrootporna ploča) se uspješno koristi u stambenim zgradama, uredima, hotelima, školama i brojnim drugim segmentima kao

- pregradni zid
- obloga zida

Rigips Duraline 12,5 VARIO ploče (GK vatrootporne ploče) treba obraditi prema Rigips smjernicama za obradu, odnosno prema ÖN B 3415

### Tehnički podaci

Certifikat	Prema ÖN EN 520 und ÖN B 3410	Gips-ploče tip DFIR Gipskartonske ploče GKF1
Klasa građ. materijala	Prema ÖN EN 13501-1	A2-s1,d0 (B) Negoriv prema Pravilniku građenja A dio 1, prilog 0.2.2 (2004/1)

Oblici ivica	Uzdužne ivice	Za ispunjavanje <b>Rigips VARIO</b> ispunjivačem spojeva sa i bez traka za ojačanje.	 Vario
	Poprečne ivice		 SK

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobođaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izradene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
OIB: 49096500321 \* IBAN: HR882407000100616147 OTP banka d.d. \* Registrski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomisl Rosák  
[www.rigips.hr](http://www.rigips.hr)



**Rigips**

## Rigips Duraline 12,5 VARIO

<b>Oznaka ploče</b>	<b>Na stražnjoj strani ploče</b>	<p>Oznaka uzdužnog smjera ploče u <b>crvenoj</b> boji sadrži:</p> <p><b>RIGIPS-DURALINE 12,5 VARIO</b>  <b>CE-oznaku</b>  <b>ÖN EN 520: Typ DFIR</b>  <b>ÖN B 3410: GKF</b>  <b>A2-s1, d0 (B)</b>  <b>datum proizvodnje, odnosno broj smjene</b></p> <p>Oznaka se obično dopunjuje nizom točkastih oznaka, koje zajedno s tekstrom označavaju sredinu ploče, u traci širokoj cca. 5 cm (položaj standarnih profila kod zidova).</p>
	<b>Na vidljivoj strani</b>	Radi pojednostavljenja ugradnje, sredina ploče označena je slovima <b>RF</b> . Slova su visine 3-5 mm i postavljena su na udaljenosti od cca. 250 mm (razmak vijaka). Položaj oznake u odnosu na sredinu ploče može odstupati max. $\pm 2$ cm.
	<b>Oznaka na ivici</b>	<b>„RIGIPS DURALINE 12,5 VARIO“</b> na uzdužnoj ivici

<b>Mjerenja</b>	<b>Nazivna debljina:</b>	<b>12,5</b>	<b>[mm]</b>
	<b>Širina:</b>	<b>1.250</b>	<b>[mm]</b>
	<b>Duljina:</b>	<b>2.000 do 3.000</b>	<b>[mm]</b>
		Posebne duljine (međumjere, veće duljine) i rezanje ploča umogući – rok isporuke na upit.	
	<b>Tolerancije mjera</b>	Debljina: <b><math>\pm 0,5</math></b> Širina: <b>+0/-4</b> Duljina: <b>+0/-5</b> Kutnost: <b>Odstupanje <math>\leq 2,5</math> po m širine</b>	<b>[mm]</b>

<b>Masa t</b>	<b>Sirova gustoća</b>		<b>ca. <math>\geq 800</math></b>	<b>[kg/m<sup>3</sup>]</b>
	<b>Površinska masa</b>	prema	<b>ca. <math>\geq 10</math></b>	<b>[kg/m<sup>2</sup>]</b>

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izradene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.





SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
 OIB: 49096500321 \* IBAN: HR882407000100616147 OTP banka d.d. \* Registrski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomisl Rosák  
[www.rigips.hr](http://www.rigips.hr)



## Rigips Duraline 12,5 VARIO

<b>Čvrstoće</b>	<b>Lomno opterećenje</b>	<b>Prema ÖN EN 520 i ÖN B 3410</b>	$\perp \geq 725$ $\parallel \geq 300$	[N]
			$\perp$ okomito u odnosu na smjer izrade (u uzdužnom smjeru ploče)  $\parallel$ paralelno u odnosu na smjer izrade (u poprečnom smjeru ploče)	
	<b>Poboljšana struktorna kohezija kod visokih temperatura</b>	<b>prema ÖN EN 520</b>	<b>zadovoljava</b>	
	<b>Vlačna čvrstoća na savijanje</b>		$\perp \geq 6,8$ $\parallel \geq 2,4$	[N/mm <sup>2</sup> ]
	<b>E-Modul</b>		$\perp \geq 2.800$ $\parallel \geq 2.200$	[N/mm <sup>2</sup> ]
<b>Tvrdoća površine</b>	<b>Tlačna čvrstoća</b>	<b>prema</b>	<b>ca. 33 (<math>\pm 3,5</math>)</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]
	<b>Tlačna čvrstoća okomito na površinu</b>		<b>ca. 5 - 10</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]
	<b>Vlačna</b>		U uzdužnom smjeru ploče: cca. 1,8 - 2,5  U poprečnom smjeru ploče: cca 1,0 - 1,2	[N/mm <sup>2</sup> ]
	<b>Smična čvrstoća spoja ploče i potkonstrukcije</b>	<b>prema ÖN EN 520</b>	<b>No Performance Determined (NPD)</b>	
	<b>Smična čvrstoća</b>		<b>Okomito na površinu: cca. 3,0 - 4,5</b> <b>Paralelno s površinom: cca. 2,5 - 4,0</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]
	<b>Čvrstoća prijanjanja ispunjivača spojeva</b>	<b>prema ÖN EN 13963</b>	<b>&gt; 0,25</b>	[N/mm <sup>2</sup> ]

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
OIB: 49096500321 \* IBAN: HR882407000100616147 OTP banka d.d. \* Registrski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomisl Rosák  
www.rigips.hr



## Rigips Duraline 12,5 VARIO

<b>Toplina</b>	<b>Toplinska vodljivost <math>\lambda</math></b>	prema ÖN EN 12524	0,25	[W/(m·K)]
	<b>Specifični toplinski kapacitet c</b>	kod 20°C	0,96	[kJ/(kg·K)]
	<b>Toplinski koeficijent istezanja</b>	kod 60% r.LF.	ca. 0,013 - 0,020	[mm/(m·K)]

<b>Vlažnost</b>	<b>Faktor otpora difuziji pare <math>\mu</math></b>	prema ÖN EN 12524	Suh: 10 Vlažan: 4	[—]
	<b>Difuzijski ekvivalentna deblijina zračnog sloja <math>s_d</math></b>	prema ÖN B 8110	Suh: 0,13 Vlažan: 0,05	[m]
	<b>(Ukupna) apsorpcija vode nakon 2 h skladištenja pod vodom</b>		30 - 50	[masa-%]
	<b>Vrijeme sušenja nakon 2 h skladištenja pod vodom</b>		ca. 70	[h]
	<b>Visina kapilarnog penjanja vode (čeona ivica uronjena)</b>		nakon ½ h: 3 - 4 nakon 2 h: 7 - 8 nakon 24 h: 20 - 22	[cm]
	<b>Apsorpcija vlage / vlaga izjednačenja (ovisno o klimi prostorije)</b>	kod 20°C	40% r.LF.: 0,3 - 0,6 60% r.LF.: 0,6 - 1,0 80% r.LF.: 1,0 - 2,0	[masa-%]
	<b>Promjena duljine kod promjene r.v.z. za 30%</b>	kod 20°C	0,015	[%]

<b>Ostalo</b>	<b>Kristalinično vezana voda u gips-jezgri</b>		ca. 16 - 20	[%]
	<b>Granično opterećenje uslijed topline (dugotrajno opterećenje)</b>		max. 50	[°C]
	<b>Otpor površine kod 100 V, 20°C i 65% r.v.z.</b>	prema DIN 53486	Vidljiva strana: $3,5 \cdot 10^8 - 5 \cdot 10^8$ s Stražnja strana: $6,5 \cdot 10^8 - 10 \cdot 10^8$	[Ω]
	<b>Otpor prolazu kod 100 V, 20°C i 65% r.v.z.</b>	prema DIN 53486	$2 \cdot 10^9$	[Ω]
	<b>pH-vrijednost</b>		6 - 9	[—]
	<b>Permeabilnost</b>	prema ÖN EN 520	$1,4 \cdot 10^{-6}$	[m³/(m²·s·Pa)]

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izradene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.



SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI HRVATSKA d.o.o.

HR - 10360 Sesvete, Industrijska 18/1, \* tel: + 385 (0)1 2335-570 \* fax: + 385 (0)1 2444-290 \* e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com  
OIB: 49096500321 \* IBAN: HR882407000100616147 OTP banka d.d. \* Registrski sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080376085 \* Temeljni kapital: 20.000,00 KN uplaćen u cijelosti \* Član uprave: Tomisl Rosák  
[www.rigips.hr](http://www.rigips.hr)

