

Opis proizvoda

ProMix Mega je univerzalna gotova pastozna masa za obradu spojeva i završnu obradu zidova za unutrašnju primjenu. Pogodna je za široki spektar podloga kao što su gipskartonske ploče, žbuka i beton.

Klasifikacija proizvoda prema EN 13963 - 3A

Boja: bijela

Prednosti

ProMix Mega je visokokvalitetna masa za završnu obradu. Lako se nanosi i brusi, dobro prijanja na podlogu te je otporna na pukotine.

Podloga ne smije biti



smrznuta



prašnjava



mokra



mekana, labava

Skladištenje

Proizvod mora biti skladišten na suhom mjestu i temperaturi + 5 °C do + 30 °C.

Može se skladištiti 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Tehničke specifikacije

Potrošnja

1,7 kg /m²/1 mm

Pakiranje

5 kg kanta/120 ks
na paleti
15 kg kanta/44 ks
na paleti
25 kg kanta/33 ks
na paleti

Obrada

ProMix Mega se može nanositi direktno iz kante ili se može promiješati prije upotrebe. Po potrebi se može dodati čista voda. Previše razrijeđena masa teže se suši i povećava skupljanje materijala. Dodavati vodu polako da bi se izbjegla prekomjerna razrijeđenost. Ne preporučuje se dodavati više od 1 l vode na kantu od 25 kg. Ako se voda odvoji od smjese prije upotrebe ponovo promiješati. Na fugu gipskartonske ploče nanijeti tanki sloj smjese i utisnuti papirnu traku. Odstraniti višak materijala i pokriti traku tankim slojem. Nanijeti drugi i treći sloj. Prije nanošenja svakog novog sloja ostaviti prvi sloj da se skroz osuši, a isto tako i prije završnog brušenja.

Za ručno brušenje preporučuje se papir 220, a za strojno 120.

Prije nanošenja tapeta preporučuje se staviti temeljni premaz (Rikombi-grund). Materijal se može nanositi ručno ili strojno.

Debljina nanosa cca. 2 mm.

Vrijeme sušenja (preko noći) ovisno o atmosferskim utjecajima. Ne miješati sa drugim materijalima. Brisati čistom vodom.

Sigurnosni list

Sigurnosno tehnički list dostupan je na www.rigips.hr



Unutarnja



upotreba

Ručna/Strojna



obrada

cca 1,7 kg/m²/mm



Utrošak materijala

Q1 - Q4



Kvaliteta obrade