

# TEHNIČKI LIST

## weber.pas marmolit / kulir

Dekorativna, šarena žbuka na bazi drobljenog mramornog kamena i obojanog pijeska, namijenjena završnoj obradi podzida.



### O PROIZVODU

weber.pas marmolit je dekorativna, šarena žbuka na bazi drobljenog mramornog kamena u prozornoj akrilnoj disperziji, namijenjena za dekorativnu obradu vanjskih i unutranjih vertikalnih površija, podzida, stupova, portala i slično.

### SVOJSTVA I PREDNOSTI

weber.pas marmolit, šarena žbuka je vodoodbojna, paropropusna, otporna protiv alkalija i dimnih plinova sa manjim površinskim napetostima i teško zapaljiva (građevinski proizvod klase B1).

Koeficijent paropropustnosti:  $\mu = \text{cca. } 34$

Struktura žbuke:  
zaglađena, predobojena (šarena) struktura.

### TEHNIČKI PODACI

Sastav: umjetna prozirna smola, mramorni pijesak, pulnila, visoko kvalitetni pigmenti, aditivi.

Boja:	prema knjizi uzoraka
Propusnost vodene pare:	V1
Sposobnost upijanja:	W1
Prionjivost na beton nakon 28 dana:	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Trajnost:	$\geq 0,3 \text{ MPa}$
Toplinska vodljivost:	NPD
Reakcija na požar:	
- za toplinsku izolaciju od MW	A2-s1, d0
- s EPS toplinskom izolacijom	B-s1,d0

## PRIPREMA I APLIKACIJA

Obzirom da je materijal napravljen od prirodnog kamena, može doći do diskoloracija različitih šarži. Zbog toga **preporučujemo izmiješati više kanti u veću posudu prije nanošenja na svaku homogenu plohu.**

Mineralne podloge (vapnene, vapneno – cementne) moraju biti suhe, tvrde i bez deformacija koji su uzrokovane smanjivanjem, savijanjem ili slijeganjem.

Nove podloge, npr. fina žbuka moraju biti izrađene u skladu sa normativima. Podloga mora biti ravna i bez pukotina.

Thermo žbuku površinski armiramo (u skladu sa važećim normativima koji su pri kontaktnim tankoslojnim fasadnim sustavima).

Pri sanaciji podloga mora biti očišćena od slabo prionjivih i otpadajućih djelova, od ostataka starih žbuka i premaza.

## POTROŠNJA

Proizvod	Granulacija	Oznaka proizvoda	Okvirna potrošnja na m2
weber osnovni premaz		G800/G700, G805/G705	0,20 kg
weber.pas marmolit			
1050	1,5 mm	1050	4,0 kg
1040	2,0 mm	1040	5,0 kg
1030	3,0 mm	1030	6,0 kg
weber.pas kulir M116 i M118	2 mm	M116 i M118	4,0 kg

## APLIKACIJA

Suhu podlogu premažemo sa Weber osnovnim premazom (G800, G805) dan prije nanosa završnog fasadnog sloja..

Prije nanošenja materijal izmiješamo koristeći zidarsku žlicu - **nikako ne koristite električni mješač**. Ako se materijal previše izmiješa – „otvori“ može doći do poteškoća pri aplikaciji ili do klizanja svježe apliciranog materijala na zidu. Nehrdajućim gleterom наносimo mozaičnu žbuku odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od predviđene granulacije (npr. ako je zrno veličine 2,0 mm наносimo u debljini 3,0 mm ), tako da ju još u mokrom stanju možemo izravnati - zapeglati (i to u istom pravcu sa istim alatom). Na taj način izbjegavamo eventualne nabore. Radi se ravnomjerno i bez prekida. Svježe zaglađena površina ima mliječan izgled (bjelilo), koji sa vremenom nestane tokom sušenja. Ako je podloga mokra ili ako je žbuka u procesu sušenja izložena prevelikoj koncentraciji vlage (kiša, magla, kondenzacijska vlaga), bjelilo se neće izgubiti, nego će ostati trajno. Rješenje za to je presvlačenje sa drugim slojem mozaične žbuke.

## UVJETI UPORABE

Temperatura pri izvedbi: +5°C do +25°C podloge i zraka. Ne izvodite radove pri direktnom osunčenju i pri mogućnosti kišnjenja ili vlaženja površina. Vodite računa da vam je podloga suha. Kada kiša ne pada podloga se može navlažiti kondenzacijskom vlagom – rosa.

## PAKIRANJE

- weber.pas marmolit je pakiran u kantama od 20kg (paleta 480 kg)
- weber.pas kulir M116 i M118 je pakiran u kantama od 25kg (paleta 600 kg)

## NAPOMENA

Navedeni parametri odnose se na standardne vremenske uvjete - temperaturu 20°C, relativnu vlažnost do 65%. Ako vremenski uvjeti nisu u skladu s gore navedenim, potrebno je prilagoditi postupak prema okolnostima.

Weber jamči da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim standardima i pravilima za izradu završnih mortova. Tvrtka nije odgovorna za nepravilnu izvedbu radova s navedenim materijalom, za upotrebu materijala za druge svrhe osim onih navedenih u opisu proizvoda, niti za izvedbu radova u vremenskim uvjetima koji nisu u skladu s opisom proizvoda.

Weber preporučuje da se prije početka rada naprave testne površine. Tvrtka prihvaća pritužbe samo na kvaliteti proizvoda, ako se pohranjuju, pripremaju i primjenjuju prema izdanim uputama.

## MARMOLITI VRSTE



1040-0037 A




1040-0049 A



1040-M043




1040-M055



1040-M058



1040-M059



1040-M101



1040-M115 A



M116



M118 A



1050-0040 A



1050-0075 A



1050-M062



1050-M065 A



1050-M074



1050-M080 A