

TEHNIČKI LIST

webercol proGRES

Tehnički list 03.04.2019.

webercol proGRES (šifra LKGRES) je elastično ljeplilo ojačano mikrovlaknima klase C2TE za lijepljenje manje upojne keramike većih dimenzija (do 60x 60 cm), klinkera, prirodnog i umjetnog kamena, mozaika i granitnih pločica većih dimenzija na unutarnje i vanjske zidne i podne podlove. Prikladno je za lijepljenje na sve vrste žbuka, cementnih i anhidridnih estriha, gipsa i drugih mineralnih podloga te u sustavima podnog grijanja. Nije prikladno za lijepljenje na drvo i metal. **webercol proGRES** ljeplilo s produženim otvorenim vremenom i smanjenim puzanjem prikladan je izbor za zahtjevnije unutarnje i vanjske radove.



SVOJSTVA PROIZVODA:

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Otvoreno vrijeme | >20 minuta |
| Potrošnja | 3 do 5 kg/m ² |
| Upotrebljivost pripremljene smjese | cca 6 sati |
| Temperaturni uvjeti nanošenja | +5 do + 30°C |
| Fugiranje zidnih površina | Nakon 12 sati |
| Fugiranje podnih površina | Nakon 24 sata |
| Puno opterećenje | Nakon 14 dana |

- Vremena navedena u tehničkom listu mjerena su na +23 °C i 50% rel. vlažnost zraka. Više temperature snižavaju te vrijednosti, a niže ih povećavaju.

PODLOGA:

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, prikladno nosiva, bez čestica prašine, ostataka oplatnog ulja, čađe i stare boje. Obavezno izbrusite loše estrihe i cementno mlijeko. Neravne podne površine prethodno izravnajte prikladnim masama za izravnavanje poda. Prije polaganja provjerite upojnost podlove odn. nanesite odgovarajući temeljni premaz. Prilikom pripreme podlove moramo uzeti u obzir relevantne građevinske propise.

IZVEDBA:

U čistu i nehrđajuću posudu ulijte oko 6,1 litara čiste vode i polako miješajući električnim mješačem dodajte sadržaj vreće (25 kg). Nakon 10 minuta smjesu ponovno dobro promiješajte kako bi ste dobili ljepilo odgovarajuće gustoće (bez grudica). Nanesite ljepilo na podlogu gleterom odgovarajuće debljine (3 do 5 mm). Ponovite postupak nekoliko puta kako biste postigli optimalnu pokrivenost podloge i u potpunosti iskoristili vrijeme obrade ljepila. Pripremljenu smjesu iskoristite za 8 sati!

Temperatura podloge i zraka u izvedbi od +5°C do +25°C. Nemojte nanositi ljepilo na smrznutu podlogu ili podlogu koja se topi ili može smrznuti u sljedeća 24 sata. U vrućim i vjetrovitim danima, poroznu podlogu potrebno je navlažiti vodom.

POTROŠNJA:

3 do 5 kg /m².

Potrošnja ovisi o vrsti i kvaliteti podloge, tehnici nanošenja i vrsti korištenog alata.

SIROVINSKI SASTAV:

Cement, separirani pijesci, aditivi.

UVJETI UPORABE:

Temperatura primjene: najmanje + 5 °C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na izravnoj sunčevoj svjetlosti i opasnost od vlaženja površina.

PAKIRANJE:

Praškasta smjesa siva u vrećama od 25 kg, paleta 1050 kg.

PRIBOR I ALAT:

Nehrđajuća posuda, električni mješač, zidarska žlica i nehrđajući gleter.

SKLADIŠTENJE:

Do 12 mjeseci u orginalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezujte nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.