

TEHNIČKI LIST

webertec connettoreVR

Konektor "L" u termoreaktivnoj stakloplastici

- Poboljšano prijanjanje zbog apliciranog kvarcnog pijeska
- Izvrsnih mehaničkih karakteristika
- Lako se reže
- Proizvod iz **webertec CRM** sustava s **CVT** certifikatom.



PODRUČJE UPORABE

Pogodno za strukturnu vezu ojačavajućih žbuka sa zidanim konstrukcijama. Priključak se fugira vinilesterskim kemijskim sidrom **webertec ancoranteV** unutar zida, nakon izrade rupa dubine i promjera, ovisno o potrebi. Konektor **webertec connettoreVR** površinski je obrađen kvarcnim pijeskom radi poboljšanja prijanjanja i jedna je od komponenata **webertec CRM** sustava sa CVT-om (certifikatom o tehničkoj procjeni) kako je navedeno u § 11.1 NTC2018.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Pakiranje:

Kutija sa 100kom

TEHNIČKI PODACI*

Modul elastičnosti:	80.400 MPa
Izduženje:	prekid na 3,2%
Otpornost:	prosječna vlačna čvrstoća 18,9 kN
Otpornost odjeljka:	11,5 mm ²
Promjer:	8mm
Dužina:	20-30-50-70 cm

* Ove vrijednosti proizlaze iz laboratorijskih ispitivanja u uvjetovanom okolišu i mogu se značajno izmijeniti uvjetima izvedbe.

PRIMJENA

- Nakon što ste prethodno izbušili rupe promjera i dubine u skladu s projektnim potrebama, u potpunosti očistite od prašine.
- Potpuno ispunite rupe, počevši od dna, sa kemijskim sidrom **webertec ancoranteV**. Nakon toga umetnite konektor, po potrebi skraćen, okrećući ga oko svoje osi kako biste osigurali optimalno impregniranje.
- Kratka strana postavljenog konektora mora biti paralelna sa podlogom i udaljena 1,5 cm od podloge

Kako biste izradili ojačavajući sustav **webertec CRM/75**, zatražite (ili pronađite na www.hr.weber) tehnički list sustava za podatke o sustavu, adekvatnoj pripremi podloge i ispravnoj instalaciji. Ako niste sigurni u nešto, molimo vas, obratite se našem tehničkom odjelu..

Upozorenja i preporuke

Proizvod za profesionalnu uporabu. Rukovati pažljivo i nositi osobnu zaštitnu opremu. Držati podalje od direktnog osunčenja, smrzavanja, namočenja itd.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Predformirani GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) konektor od staklenih vlakana u obliku slova L (tip **webertec connettoreVR** konektor Saint-Gobain Italia S.p.A.). Umetnuti unutar zidova i fugirani kemijskim sidrom (tip **webertec ancoranteV** sidrom tvrtke Saint-Gobain Italia SpA), jamče strukturnu povezanost ojačavajućih sustava odobrenih za konsolidaciju i ojačanje zidova (tip **webertec CRM** tvrtke Saint Gobain Italia spa) .

Proizvod mora imati sljedeće karakteristike:

Otpornost odjeljka:	11,5 mm ²
Istezanje:	prekid na 3,2%
Modul elastičnosti:	80.400 MPa
Otpornost:	prosječna vlačna čvrstoća 18,9 kN

*Webertec CRM/75 sustav: CVT čeka izdavanje.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanесenu osobama ili imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.