

# TEHNIČKI LIST

## weberton elastik

**weberton elastik je elastična fasadna boja s funkcijom premošćivanja vlasastih pukotina i poboljšanom zaštitom od algi i plijesni**

### UPORABA I SVOJSTVA

Elastična fasadna boja na bazi disperzije organskog silikona, spremna za upotrebu. Univerzalna fasadna boja namijenjena je bojanju kako novih tako i postojećih, starih fasada (rekonstrukcija, renovacija, obnova). Pogodna je za bojanje tankoslojnih i klasičnih mineralnih žbuka. Sposobna je premostiti stabilne pukotine u podlozi širine do 0,5 mm. weberton elastik boja koristi nove tehnologije dvostrukog molekularnog umrežavanja (maksimalna elastičnost i otpornost na prljavštinu) i AMME (Advanced Micro Matrix Embedding s visokom otpornošću na alge i plijesan). Prikladna za sanaciju fasada.

### SAVJETI PREPORUKE I UPOZORENJA

- Visoko elastična
- Dvostruko molekularno umrežavanje - elastičnost,
- Otpornost na prljavštinu
- Sa malom površinskom napetosti
- Visoko vodoodbojna

### PRIPREMA PODLOGE

Prikladna je svaka čvrsta, suha, upijajuća podloga koja je stabilna, ne skuplja se, ne sadrži nečistoće koje bi smanjile prionjivost. Neprianjajuće dijelove, otpadnu žbuku i boju potrebno je ukloniti.

Podlogu je potrebno oprati, otprašiti, odstraniti ostatke boje, vapnenih premaza i trošnih čestica.

Podloga mora biti prethodno premazana silikonskim primerom weberprim G500 razrijeđenim u omjeru 1:1.

### IZVEDBA

Površine koje ne želimo ponovno bojati potrebno je pravilno i precizno zaštititi. Sadržaj kante promiješajte i pripremite smjesu koja po gustoći odgovara uvjetima i podlozi.

Bojanje se uvijek izvodi u dva sloja:

Prvi sloj: dodavanje vode do 5%; Drugi sloj: dodavanje vode do 2%.

Boja se nanosi valjkom ili četkom. Nanesite drugi sloj na prvotno osušeni prvi sloj i provjerite je li ravnomjerno obojano po cijeloj površini. Završavamo cijelu površinu bojanjem bez prekida.

### **VRIJEME SUŠENJA**

Boja je suha na dodir nakon cca. 4 sata, potpuno suha nakon 24 sata (pri 20°C i 60% relativne vlažnosti)

### **POTROŠNJA**

Za 2 sloja: Glatka površina: 0,4 kg/m<sup>2</sup> ; Hrapava površina: 0,65 kg/m<sup>2</sup>;

Navedene potrošnje su okvirne i mogu se razlikovati ovisno o vrsti podloge i načinu obrade.

### **UVJETI KORIŠTENJA**

Temperatura tijekom izvođenja: najmanje +5°C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na izravnoj sunčevoj svjetlosti i opasnosti od vlaženja svježe površine.

### **SIROVINSKI SASTAV**

Organska punila mineralna punila, pigmenti, specijalni aditivi.

### **PRIBOR, ALATI**

Valjak, četka. Operite alat tekućom vodom odmah nakon upotrebe.

### **PAKIRANJE**

- Kanta 25 kg
- Kanta 5 kg

### **SKLADŠTENJE**

Do 12 mjeseci čuva se u neotvorenoj ambalaži, prikladnim uvjetima bez izravnog sunčevog svjetla, mraza.

### **OPĆI UVJETI:**

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.