

Enveo Therm

**VODOOTPORNOST
KOJA VAS UVIJEK
DRŽI SUHIMA**

EnveoPutz Premium Aqua

JEDINSTVENA AQUABALANCE
TEHNOLOGIJA UBRZAVA
PROCES SUŠENJA I SMANJUJE
RIZIK OD POJAVE ALGI I PLIJESNI
NA FASADI

Područje primjene

EnveoPutz Premium Aqua je završna žbuka za dekoraciju i zaštitu kontaktnih fasada s EPS-om i kamenom vunom. Prikladna je i za ožbukane i betonske površine uz prethodnu odgovarajuću pripremu. Može se nijansirati u veliki broj nijansi prema Enveo ton karti. Površine s HBW indeksom manjim od 30% treba koristiti isključivo za male površine, kao što su bordure oko prozora, vrata i drugih otvora.

Hidrofilna završna fasadna žbuka na bazi polimernih veziva i aditiva namijenjena za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina. Zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje razvijen je fizički proces kapilarnog upijanja vlage. Ovaj proces osigurava izvrsnu kontrolu vlažnosti površine, što ubrzava proces sušenja završnog sloja. Nakon prestanka kiše vlaga ubrzano isparava, što stvara nepovoljne uvjete za opstanak plijesni i algi.

Prednosti proizvoda:

- Za sve vrste kontaktnih fasada
- Prirodno otporno na mikroorganizme
- Izvrsna paropropusnost
- Regulira vlagu i suzbija alge i plijesan



weber
SAINT-GOBAIN

Klasifikacija proizvoda

V2-W2-0,3Mpa- $\lambda=0,82\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ -A2-s1,d0

(EN 15824:2017)

Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suha, bez tragova masti i ulja, nosiva i bez dijelova koji se mogu odvojiti. Žbuka se može nanositi na podloge na bazi vapna i cementa prethodno tretirane s osnovnim premazom EnveoGrund. Vapneno-cementni mortovi i betoni moraju biti stari najmanje mjesec dana, s ostatkom vlage $\leq 2\%$. Nedovoljno nosive slojeve i otpadajuće dijelove i vodotopive slojeve potrebno je u potpunosti ukloniti i sanirati odgovarajućim materijalom. Površine onečišćene plijesni i algama potrebno je oprati i dezinficirati odgovarajućim sredstvom.

Priprema i aplikacija proizvoda

1. Najmanje 24 sata prije nanošenja fasadne žbuke podlogu premazati osnovnim premazom EnveoGrund za poboljšanje prionjivosti, reguliranje upijanja vode, poboljšanje vodoodbojnosti i otvorenog vremena žbuke. Osnovni premaz mora biti toniran u sličnoj nijansi kao i fasadna žbuka.
2. EnveoPutz Premium Aqua prije upotrebe dobro promiješati do dna u svakoj kanti pojedinačno, a potom materijal iz različitih šarži i/ili pakiranja homogenizirati u jednoj većoj posudi radi ujednačavanja nijansi (egalizacije). Za postizanje željene konzistencije morta, po potrebi dodati maksimalno 250 ml čiste vode na 25 kg proizvoda. Naknadno dodavanje vode i pigmenata nije dopušteno.
3. Fasadna žbuka nanosi se čeličnom žlicom u debljini najvećeg zrna. Žbuku obrađujemo plastičnim gleterom laganim pritiskom na podlogu kružnim ili ravnim pokretima, ovisno o strukturi i željenom izgledu. Nanošenje i

obradu žbuke treba provoditi kontinuirano kako bi površina izgledala jednolično. Za uspješnu izvedbu potrebno je uskladiti broj radnika u odnosu na katnost i površinu, tako da se spojevi materijala izvede mokro na mokro i neprimjetno nakon završetka.

4. Fasadni sustav mora biti opremljen okapnicama kako bi se postigla potpuna zaštita od prodora i slijevanja vode niz površinu. Nemojte koristiti proizvod na vodoravnim površinama gdje se mogu nakupiti prljavština, voda i snijeg.
5. Tijekom ugradnje i sušenja temperatura podloge i zraka mora biti između 5°C i 30°C . Materijal zaštititi od sunca, vjetra i kiše najmanje 24 sata, nakon čega se postiže otpornost na atmosferske utjecaje. Preporučeni način zaštite je postavljanje skelskog platna, ali to može biti nedovoljno ako su nepovoljni utjecaji prejakog intenziteta. Ukoliko vremenske prilike nisu u skladu s navedenim, potrebno je prekinuti rad i pričekati da se steknu optimalni uvjeti.

* Svi navedeni parametri odnose se na standardne vremenske uvjete: temperatura 20°C , relativna vlažnost zraka do 65%.

Proizvođač preporuča prije početka radova napraviti manje probne površine kako bi se provjerilo je li proizvod/podloga pravilno pripremljena i jesu li su osigurani odgovarajući uvjeti za upotrebu i ugradnju. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i kontaktirate predstavnika tvrtke Saint-Gobain. Tvrtka ne odgovara za nestručno izvođenje radova s navedenim materijalom, kao ni za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon izvedenih radova se ne uvažavaju.

Alat za rad

Za miješanje: električni mikser.

Za nanošenje i zaglađivanje: čelični i plastični gleter, lopatica.

Potrošnja proizvoda

Oko 2,0-3,5 kg/m², ovisno o granulaciji zrna i vrsti fasade

Skladištenje, skladištenje i transport

Proizvod EnveoPutz Premium Aqua mora se čuvati u originalnom, neoštećenom pakiranju, na čvrstim i ispravnim paletama, u suhom prostoru, bez izravnog izlaganja snijegu, kiši, tuči i suncu, zaštićeno od smrzavanja, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih prometnih propisa. Tijekom transporta proizvod zaštititi od atmosferskih utjecaja. Proizvod transportirati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

Sigurnost proizvoda



Pažnja

Opasne komponente smjese:

2-metil-2H-izotiazol-3-on 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

reakcijska smjesa: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3:1)

Može izazvati alergijske reakcije kože.

Ako je potreban liječnički savjet, ponesite sa sobom ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati izvan dohvata djece. Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute. Izbjegavajte udisanje spreja. Nosite zaštitne rukavice i zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati s puno vode. Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti savjet liječnika. Zbrinjavanje sadržaja i ambalaže u skladu s propisima RH.

Pažnja! Tijekom prskanja mogu nastati opasne kapljice koje se mogu udisati. Nemojte udisati sprej ili maglu.

Tehničke značajke proizvoda

Boja proizvoda: EnveoPutz Premium Aqua je bijela fasadna žbuka za nijansiranje prema ton kartici Enveo.

Pakiranje: plastična kanta 25 kg, 600 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 mjeseci od datuma proizvodnje otisnutog na limenci.

Možete pronaći detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i sigurnosno-tehnički list na zvaničnom sajtu www.saint-gobain.hr.

Čišćenje

Svježi ostaci proizvoda s alata i zaprljanih površina čiste se vodom. Stvrdnuti proizvod mora se ukloniti isključivo mehaničkim sredstvima.

Ograničenja proizvoda

Fasadna žbuka EnveoPutz Premium Aqua ne smije se koristiti u sljedećim situacijama:

- Za drvene i metalne površine
- Za nanošenje u više slojeva i preko postojeće završne žbuke
- Pri temperaturama skladištenja, transporta, primjene i sušenja nižim od +5°C i višim od +30°C
- Za podloge koje sadrže prljavštinu i vlagu
- Na horizontalnim i krovnim površinama

Ekologija

Nemojte bacati neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu dalje od za to predviđenih mjesta za otpad. Dodatne informacije potražite u sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Način zbrinjavanja

Odložite sadržaj i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Ambalažu odložiti odvojeno i neupotrebljiv materijal. Ne dopustiti da uđe u odvod. Ne smije se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Zemlja podrijetla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Republika Srbija.

Proizvođač proizvoda: Saint-Gobain građevinski proizvodi doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. kat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon: 011 314 96 81.



**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI
PROIZVODI HRVATSKA**

Industrijska cesta 18/1
10360 Zagreb
Tel.: + 385 1 3010 202
info.hrvatska@saint-gobain.com
www.saint-gobain.hr

Ovdje navedeni tehnički podaci kao i preporuke temelje se na našem znanju i iskustvu u slučajevima kada je proizvod pravilno skladišten, korišten, transportiran i kada se pravilno upotrebljava. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savjetuje se testiranje proizvoda kako bi utvrdio je li prikladan za predviđenu uporabu. S obzirom na to da nemamo utjecaja na okolnosti uporabe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posljedice nastale nepravilnom uporabom. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da je proizvod držao, prevezio, ugrađivao i koristio suprotno uputama, namjeni i svojstvima te podacima o ispravnosti proizvoda, kao i nakon isteka navedenog roka valjanosti za uporabu proizvoda. Naš tim iskusnih stručnjaka daje savjete u fazama planiranja i primjene naših proizvoda. Na zahtjev se može organizirati posjet gradilištu i demonstracija primjene naših proizvoda. Reklamacije dostavljene nakon završetka radova neće se prihvatiti. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na internet stranici www.saint-gobain.hr. Ovaj tehnički list vrijedi od 01.03.2025. i zamjenjuje sve prethodne verzije za ovaj proizvod.



VODOOTPORNOST KOJA VAS UVIJEK DRŽI SUHIMA

EnveoPutz Premium Aqua

je žbuka visoke otpornosti na alge i plijesan s revolucionarnim hidrofiličkim učinkom koji regulira vlagu na površini. Paropropusna je i ekološki prihvatljiva bez biocida.
www.testisthebest.com

Enveo Therm

